

**multimix**



Multimix	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
2K Multicryl Schleiffüller	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9	1,8	1,7 / 1,7 W / 2,0 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-Primer-Dickschicht	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2,5 bar	2 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-Grundierung-EP-Dickschicht	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,7 / 1,7 W / 2,0 W
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-Acryl 100/300	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-PUR-TEX fein Strukturlack	2,5	2,2	2,5	2,2	2,0 / 2,5 / 3,0	3,0
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,0 - 3 bar	1,0 - 4,0 bar
KH Decklack	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-PUR-Decklack	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-PUR-Matt	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
2K-PUR-TEX fein Glattlack	1,4 / 1,6	1,5 / 1,7	1,4 / 1,6	1,5 / 1,7	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,5 bar	1,5 - 2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# multimix



Multimix	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
2K Multicryl Schleiffüller	--	2850 / 3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
2K-Primer-Dickschicht	--	2850 / 3350	1,1	1,1
	--	2 bar	2,5 - 4 bar	2,5 - 4 bar
2K-Grundierung-EP-Dickschicht	--	2850 / 3350	1,1	1,1
	--	3 bar	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar
2K-Acryl 100/300	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar
2K-PUR-TEX fein Strukturlack	SM / 1,7	--	1,3 / 1,6 / 1,6 / 2,0	1,3 / 1,6 / 1,8 / 2,0
	1,5 - 3,0 bar	--	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar
KH Decklack	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar
2K-PUR-Decklack	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 4 bar	2,0 - 4,0 bar
2K-PUR-Matt	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 4 bar	2,0 - 4,0 bar
2K-PUR-TEX fein Glattlack	SM	2850 / 3350	1,1	1,1
	1,5 - 3,0 bar	3 bar	2,0 - 4,0 bar	2,0 - 4,0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.