



Rosner	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Aquarol HQ-Möbellack	1,6	1,9	1,6	1,9	1,6	1,5 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 - 3 bar	3,0 - 4,0 bar
Duo-Cryl-Plus	1,6 / 1,8	1,7	1,6 / 1,8	1,7	1,8	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 bar
Positiv_Holzeffekt-Beize	1,2	1,0	1,2	1,0	0,8	1,0 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	0,8 - 1,5 bar	1,0 - 2,0 bar
Ro-Aqua-Laubholzbeize	1,2	1,0	1,2	1,0	0,8	1,0 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	0,8 - 1,5 bar	1,0 - 2,0 bar
Wachsbeize	1,2	1,0	1,2	1,0	0,8	1,0 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	0,8 - 1,5 bar	1,0 - 2,0 bar
PUR-Isolierfüller Rosner	2,0	1,9 / 2,2	2,0	1,9 / 2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	2,0 - 3,0 bar
Duo Cryl-Top	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1 - 2 bar	2,0 - 3,0 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	3,0 bar
PU-Möbel-Rapid	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1 - 2 bar	2,0 - 3,0 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	3,0 bar
Duo-Cryl-HF	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 bar
Duo-Cryl-Profi	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 bar
Duo-Cryl-Hochglanz	1,6 / 1,8	1,7	1,6 / 1,8	1,7	1,8	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rosner	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Larocell	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,9	1,8	1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 - 3,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	2,0 - 3,0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rosner	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Aquarol HQ-Möbellack	--	2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Duo-Cryl-Plus	--	2350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Positiv_Holzeffekt-Beize	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
Ro-Aqua-Laubholzbeize	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
Wachsbeize	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
PUR-Isolierfüller Rosner	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Duo Cryl-Top	--	2350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
PU-Möbel-Rapid	--	2350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Duo-Cryl-HF	SM	--	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Duo-Cryl-Profi	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Duo-Cryl-Hochglanz	--	2350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 - 4 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rosner	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Larocell	SM	2850	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.